

## PROPRIETA' FISICHE DELLE PELLICOLE

**TIPO XHE 70 ER EXT. (PER ESTERNO)**  
 TYPE

Coefficiente d'ombra Shading Coefficient	0,39
<b>ENERGIA SOLARE RESPINTA</b> Total Solar Energy Rejected	<b>66%</b>
Riflettanza Energia Solare Total Solar Reflectance	39 %
Assorbanza Energia Solare Total Solar Absorbance	34%
Trasmittanza Energia Solare Total Solar Transmittance	27%
Riflettanza Luce Visibile Visible Light Reflectance	15%
Trasmittanza Luce Visibile Visible Light Transmittance	59%
Trasmittanza Ultravioletti Ultraviolet Transmittance	-1 %
Glare reduction Riduzione abbagliamento	25%

N.B. Valori riferiti a doppio vetro chiaro